

## LITLAINERIO TL2 (TL2C) KOKYBINIAI RODIKLIAI

	Rodiklio pavadinimas	Mat. Vnt.	Norma											Bandymo metodas
			90	100	110	120	125	130	135	140	150	160	170	
1	Gramatūra	g/m <sup>2</sup>	90	100	110	120	125	130	135	140	150	160	170	ISO 536
2	Atsparumo riba perspaudimui	kPa	260	280	305	335	350	365	380	390	420	440	450	ISO 2759
3	Atsparumas trumpos juostelės gniuždymui skersine kryptimi SCT CD	kN/m	1,6	1,8	1,95	2,15	2,23	2,33	2,4	2,48	2,65	2,8	2,97	ISO 9895
4	Paviršinis vandens įgeriamumas pagal Cobb <sub>60</sub> , vidutinė vertė ne daugiau:	g/m <sup>2</sup>												ISO 535
	- viršutinio sluoksnio		35											
	- apatinio sluoksnio		90											
5	Drėgmė	%	7,5											ISO 287

	Rodiklio pavadinimas	Mat. vnt.	Nukrypimai	Bandymo metodas
1	Gramatūra	g/m <sup>2</sup>	± 3%	ISO 536
2	Atsparumo riba perspaudimui	kPa	-10%	ISO 2759
3	SCT CD	kN/m	-10%	ISO 9895
4	Drėgmė	%	±1,0	ISO 287

Bandiniai kondicionuojami pagal ISO 187 reikalavimus, esant (50±2) % santykinei drėgmei ir (23±1)°C temperatūrai.  
Bandiniai kontrolės bandymams atrenkami pagal ISO 187 reikalavimus.